

ს.ს. „თელასი“
ვანის ქ. №3

ს.ს. „თელასი“-ს ქიმიური ლაბორატორია

კახეთის გზატკეცილი, იუმეშევის ჩიხი, ტელეფონი 2779999 (3528)

ობიექტის დასახელება		ძალგანი ტრანსფორმატორი
Z02-06-101 სატრანსფორმატორო საამქრო		სარემონტო ტრ-დან ჩამოსხმული ზეთები(რეზერვ-დან)
ანალიზის დანიშნულება: ზეთის ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზი		
სინჯის ამღების გვარი, სახელი	სინჯის აღების თარიღი	ანალიზის ჩატარების თარიღი
ნ.მეგუთნიშვილი	31.03.2025წ	31.03.2025წ
ოქმი №33		

სატრანსფორმატორო ზეთის ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზი

№	მახასიათებელი სიდიდე	სტანდარტი	გამოცდის შედეგი
1	ფეთქების ტემპერატურა C^0	გოსტ 6356-75	141
2	მჟაური რიცხვი მგ KOH/გრ ზეთზე	გოსტ 5985-79	>0.25
3	წყლის ნაწურის რეაქცია	გოსტ 6307-75	მჟარე
4	სინჯი ნატრიუმზე	გოსტ 6473-75	>4 ბალი
5	წყალში ხსნადი მჟავები და ტუტეები	გოსტ 6307-75	არის
6	გახსნილი შლამი	მს შუა კაჯეკნიკოვი	არის ბ
7	წყალი თვისობრივად	გოსტ 1547-84	არის
8	გამრღვევი ძაბვა, კვ	გოსტ 6581-75	15
9	სიმკვრივე კგ/მ3	გოსტ 3900-75	879
10	მექანიკური მინარევი (სისუფთავის კლასი)	გოსტ 17216-71	არის ბ
	ნაწილაკები 100 მლ. ზეთში		
11	ტენშემცველობა, გ/ტ	გოსტ 7822-75	
12	დიელექტ. კარგების კუთხის ტანგენსი 70^0	გოსტ 6581-75	
	90^0		
13	ჭურჭლის მომზადება,		
	პარარელურად ანალიზის შემოწმება		

საერთო განმარტება: გამოცდის შედეგებიდან გამომდინარე ტრანსფორმატორის ზეთი არ შეესაბამება სტანდარტის მოთხოვნებს.

შენიშვნა: წინამდებარე ოქმის ტირაჟირება და გავრცელება აკრძალულია
ს.ს. „თელასი“-ს ქიმიური ლაბორატორიის ნებართვის გარეშე

ლაბორატორიის უფროსი:

ლაბორანტ-სინჯის ამღები:



ხ.კოშაძე

ო.მურავიოვა